



Ficha técnica para lentes transparentes



 1 DÍA

 15 DÍAS

 1 MES

 3 MESES

DURACIÓN: 1 DÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Materiales: HEMA/MAA (Filcon 1 b)
- Contenido de agua: 58%
- DIA: 14.2
- BC: 8.6
- UV%: > 90%
- Potencias esférica: de -0.50 a -10.00
- Tecnología: Cast mold



DURACIÓN: 1 MES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Materiales: HEMA/MAA (Methafilcon A)
- Contenido de agua: 55%
- DIA: 14.2
- BC: 8.7
- UV%: >90%
- Potencias esférica: da -0.50 fino a -10.00
- Tecnología: Cast mold



DURACIÓN: 15 DÍAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Materiales: HEMA
- Contenido de agua: 55%
- DIA: 14.2
- BC: 8.7
- UV%: > 90%
- Potencias esférica:
da -0.50 fino a -10.00
- Tecnología: Cast mold



DURACIÓN: 3 MESES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Materiales: HEMA/NVP
- Contenido de agua: 48%
- DIA: 14.00
- BC: 8.6
- Potencias esférica:
da -0.50 fino a -10.00 e +10.00
- Tecnología: Cast mold

