



Scheda tecnica lenti trasparenti



 1 GIORNO

 15 GIORNI

 1 MESE

 3 MESI



LARIA 1 GIORNO



SPECIFICHE TECNICHE:



- Materiale: HEMA/MAA (OCUFILCON D)
- Contenuto d'acqua: 55%
- DIA: 14.2
- BC: 8.5
- UV%: > 90%
- Diottrie: da -0.50 fino a -10.00 e +0,50 fino a + 10.00
- Tecnologia: Cast mold
- Box: 30 lenti

LARIA 15 GIORNI



SPECIFICHE TECNICHE:



- Materiale: HEMA/MAA
- Contenuto d'acqua: 55%
- DIA: 14.2
- BC: 8.6
- UV%: > 90%
- Diottrie: da -0.50 fino a -10.00
- Tecnologia: Cast mold
- Box: 6 lenti

LARIA 1 MESE



SPECIFICHE TECNICHE:



- Materiale: HEMA/MAA (Methafilcon A)
- Contenuto d'acqua: 55%
- DIA: 14.2
- BC: 8.6
- UV%: >90%
- Diottrie: da -0.50 fino a -10.00 e +0,50 fino a + 10.00
- Tecnologia: Cast mold
- Box: da 2 o da 6 lenti

LARIA 3 MESI



SPECIFICHE TECNICHE:



- Materiale: HEMA/NVP
- Contenuto d'acqua: 48%
- DIA: 14.00
- BC: 8.6
- Diottrie: da -0.50 fino a -10.00 e +0,50 fino a + 10.00
- Tecnologia: Cast mold
- Box: 2 lenti